

STUCCOPURO

Návod na použitie + Technický list

OPIS PRODUKTU

Stuccopuro je minerálna interiérová omietka vhodná na steny v suchých priestoroch, ktorá má matný betónový vzhľad. Dekoratívna pasta je pripravená na použitie.

POUŽITIE

Slúži ako dekoratívna finálna úprava stien do suchých priestorov, ako sú obývacie izby, spálne, hotelové izby, obchody atď.

VLASTNOSTI

- Zdobenie/dokončovanie stien
- Špeciálny štukový vzhľad
- Pripravené na použitie
- Dostupné v 60 jedinečných farbách
- Jednoduché na spracovanie

SPÔSOB APLIKÁCIE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN POMOCOU STUCCOPURA

Stuccopuro sa nanáša v dvoch vrstvách. Pred nanesením prvého náteru by mal byť povrch hladký, čistý a bez nerovností.

PRÍPRAVA (1. deň)

Povrchová úprava steny pomocou Stuccopura (pripravený pomocou cementovej stierky, napr. Ardex R1)

Steny musia byť vždy ošetrené penetráciou MCG. MCG Primer odporúčame použiť ako základný náter na savé povrchy. Na nesavé podklady možno MCG použiť neriedený. Na savé podklady v prípade potreby zriedte MCG vodou v pomere 1:1. MCG je možné nanášať rovnomerne penovým valčekom.

APLIKÁCIA STUCCOPURA (2. deň)

Keď je základný náter suchý, môžete začať s nanášaním prvej vrstvy Stuccopura. Materiál je možné nanášať nerezovou štukatérskou špachtľou alebo flexibilným nerezovým štukatérskym hladítkom. Pre rovnakú hrúbku rozotrite prvú vrstvu čo najrovnomernejšie po celej ploche. Naneste materiál tak, aby sa vytvorili rôzne štruktúry vrstiev. Prvá vrstva určuje konečný vzhľad Stuccopura.

Po dostatočnom zaschnutí prvej vrstvy (na dotyk suchá) je možné aplikovať druhú a poslednú vrstvu Stuccopura. Pri nanášaní tejto vrstvy sa pre optimálny efekt uistite, že používate rovnaké štukatérské hladítko, ako pri nanášaní prvej vrstvy. Druhá vrstva by sa mala na Basu aplikovať čo najtenšie (0,1-0,5 mm). Pre extra živý vzhľad sa môže Stuccopuro po nanesení druhej vrstvy porosiť vodou a následne môžete povrch znova omietnuť rovnakým nerezovým štukatérskym hladítkom.

DOKONČOVANIE (3. deň)

Pre požadovaný konečný výsledok/pre požadovanú ochranu je možné na Stuccopuro stenu naniesť SA PU Protect Mat. Aplikuje sa 24 hodín po nanosení druhej vrstvy Stuccopura. SA PU Protect Mat je možné nanášať na povrch pomocou valčeka z mikrovlákna.

Dokončovanie produktu (použitie laku) je voliteľné.

Upozorňujeme, že v závislosti od požiadaviek zákazníka, teploty, vlhkosti, pracovných skúseností a/alebo miestnych zvyklostí sa môžu vlastnosti produktu z hľadiska sušenia, tvrdnutia, spracovateľnosti a zrnitosti líšiť.

Upozornenie: Na stenu aplikovanú materiálom od Doby Kamennej sa neodporúča lepiť páska (ani vtedy, keď sa stena už používa). Zabráni sa tak potenciálne rušivým odtlačkom, ktoré ju môžu poškodiť. Doba Kamenná nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené aplikáciou pásky na stenu.

PODMIENKY APLIKÁCIE

- Požadovaná izbová teplota: 18 - 25 °C
- Požadovaná teplota materiálu a povrchu: 12 - 18 °C
- Relatívna vlhkosť: 40 - 70%

SPOSTREBA

Stuccopuro Primer: +/- 50 - 100 g/m²

1. vrstva Stuccopura: +/- 200 - 300 g/m²

2. vrstva Stuccopura: +/- 100 - 200 g/m²

SA PU Protect Matt: +/- 50 - 100 g/m²

BALENIE

- Stuccopuro: nádoba s hmotnosťou 4 kg, pripravená na použitie
- Stuccopuro: nádoba s hmotnosťou 7 kg, pripravená na použitie

SKLADOVANIE

Materiál je možné uchovať do 12 mesiacov od dátumu výroby za predpokladu, že sa skladuje uzavretý v pôvodnej nádobe a nie je vystavený extrémnym poveternostným podmienkam a vlhkosti.

UDRŽATEĽNOSŤ

Stuccopuro je starostlivo vyrábaný tak, aby sa minimalizovali emisie CO₂, chránili prírodné zdroje a znížil sa odpad a potenciálne environmentálne a zdravotné riziká. Stuccopuro je 100% ekologický a prírodný produkt.



ŠPECIFIKÁCIE

Typ/Vzhľad: Pasta
Objemová hmotnosť, Stuccopuro: Pred aplikáciou 1 300 kg/m³,
Vytvrdnutá 1 800 kg/m³

Maximálna životnosť zmesi Stuccopuro: 7 hodín

Špecifikácie odolnosti (EN 1015-11):

- Flexia po 28 dňoch: >10 N/mm²
- Maximálna hrúbka nanášania StuccoPuro 1. vrstva: 0,2 až 0,5 mm na vrstvu
- Maximálna hrúbka nanášania StuccoPuro 2. vrstva: 0,1 až 0,5 mm na vrstvu
- Testovanie reakcie na oheň (EN 13501-1): A1

ŠPECIÁLNE OPATRENIA

Tento produkt obsahuje akrylovú disperziu. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou, ako aj vdychovaniu prachu. Používajte gumené rukavice. Uchovávajte mimo dosahu detí. Produkty Stuccopuro neaplikujte pri izbovej teplote pod 5°C alebo nad 30°C. Prázdne nádoby by mali byť zlikvidované v súlade s platnými právnymi nariadeniami.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

Informácie a rady o bezpečnom zaobchádzaní, skladovaní a likvidácii chemických produktov by si mali používatelia tohto produktu prečítať v najaktuálnejšom bezpečnostnom liste materiálu, ktorý sa týka fyzikálnych, ekologických, toxikologických a iných bezpečnostných údajov.

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Tieto informácie a najmä odporúčania týkajúce sa aplikácie a konečného použitia produktov Doby Kamennej sa poskytujú v dobrej viere na základe našich súčasných znalostí a skúseností s produktami. Platí pre výrobky, ktoré sú správne skladované, ošetrované a aplikované za normálnych podmienok, v súlade s odporúčaniami Doby Kamennej.

V praxi sú rozdiely v materiáloch, substrátoch a skutočných podmienkach na mieste také, že z týchto informácií nemožno vyvodiť žiadnu záruku, pokiaľ ide o predajnosť alebo vhodnosť na daný účel, ani žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z akéhokoľvek právneho vzťahu alebo z akýchkoľvek písomných odporúčaní či z inej ponúkanej rady.

Používateľ produktov by mal otestovať vhodnosť produktov pre zamýšľanú aplikáciu a účel. Doba Kamenná si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť vlastnosti svojich produktov. Musia sa rešpektovať vlastnícke práva Doby Kamennej a tretích strán. Všetky objednávky prijímame v súlade s našimi aktuálnymi predajnými a dodacími podmienkami.

OZNAČENIE CE

Harmonizovaná európska norma EN 13 813 „Poterové materiály a podlahové potery – potery – vlastnosti a požiadavky materiálov “ špecifikuje požiadavky na potery určené na použitie s podlahovými konštrukciami. Konštrukčné potery alebo nátery, napríklad tie, ktoré prispievajú k nosnosti konštrukcie, sú z tejto normy vylúčené. Tieto špecifikácie sa vzťahujú na podlahy zo syntetickej živice aj na cementové potery. Podľa prílohy ZA. 3, tabuľka ZA. 1.5 a 3.3 musia byť označené CE a spĺňať požiadavky smernice o stavebných produktoch (89/106):

CE
Stone Age B.V. Butaanstraat 10 7463 PG RIJSSEN - Nederland
13 ¹
EN 13813 SR-B1.5
Základné/tesniace nátery
Reakcia na oheň: A1
Uvoľňovanie korozívnych látok: SR
Priepustnosť vody: NWP
Odolnosť voči opotrebovaniu: NPD
Priľnavosť: B1.5
Odolnosť voči nárazu: NPD
Protihluková izolácia: NPD
Absorpcia zvuku: NPD
Tepelná odolnosť: NPD
Chemická odolnosť: NPD

¹ Posledné dve číslice roku, v ktorom bola známka udelená

² NPD = Nie je stanovený žiadna realizácia

³ NWP = Nie je vodotesný (materiál nie je vodotesný a absorbuje vodu)